FICHE PRODUIT ET D'INFORMATIONS TECHNIQUES

GRAISSE VERTE (Cartouche)

Industrie

Réf :5373.doc

1. CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

La GRAISSE VERTE est une graisse destinée à assurer la lubrification de toutes pièces ou systèmes en mouvement, tels les paliers, roulements, chaînes et engrenages. Elle ne sèche pas et résiste à des températures comprises entre -10°C et +150°C. Elle a été spécialement développée pour assurer la lubrification d'éléments soumis à de fortes charges.
La GRAISSE VERTE est à base d'huile minérale, avec un épaississant organique, et additivée par des agents extrême-pression et anti-oxydants.

2. DOMAINE D'APPLICATION

La GRAISSE VERTE trouve son application dans le graissage des matériels suivants :

- Paliers, roulements,
- Chaînes,
- Engrenages...

3. UTILISATION - MODE D'EMPLOI

La GRAISSE VERTE peut être appliquée manuellement ou à l'aide d'un applicateur spécifique comme un pistolet à graisse.
La GRAISSE VERTE est compatible avec la plupart des autres graisses épaissies aux savons. Cependant, pour de meilleurs résultats, les roulements et les systèmes mécaniques doivent être nettoyés ou purgés de tous lubrifiants avant changement de graisse.

4. CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

- Aspect :	graisse verte	- Fluide de base :	huile minérale
- Masse volumique à 20°C :	0.91 g/cm^3	- Viscosité de l'huile :	95 cSt à 40°C
- Tenue en température :	-10°C à +150°C	- Épaississant :	savon de lithium
- teneur en lubrifiant solide :	0%	- Point de goutte :	195°C
- Pénétrabilité :	265 - 295 (NLGI 2)	- Corrosion cuivre :	1b
- Point d'écoulement :	-9°C		
- Test 4 Billes :	charge de soudure : 320 kg		

5. PRECAUTIONS D'EMPLOI

Consulter la fiche de données de sécurité.

6. CONDITIONNEMENT ET STOCKAGE

Cartouche de 420 g (12 cartouches / carton). Référence 5373.
Conserver à l'abri de l'humidité et sous abri, dans un endroit bien ventilé et aéré.

Cette fiche technique a été établie le 12/07/99 et annule toutes les fiches précédentes. Les renseignements fournis sont basés sur nos connaissances et notre expérience à ce jour. Ils ne peuvent en aucun cas impliquer une garantie de notre part ni engager notre responsabilité quant à l'utilisation de nos produits.